



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - TRƯỜNG SƠN

Xóm Đông Xuân - Xã Quỳnh Thắng - Huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An
Tel: (084).238.3640 167 Fax: (084).238.3640 403 Hotline: 0936.314.787
Email: songdatruongson@gmail.com Website: <http://songdatruongson.com/>

GIỚI THIỆU CHUNG

Kính thưa: QUÝ KHÁCH HÀNG

Công ty cổ phần Sông Đà - Trường Sơn xin gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng nhất.

Công ty chúng tôi rất hân hạnh được giới thiệu cùng Quý khách hàng các sản phẩm CaCO_3 với nội dung sau:

- **Sản phẩm:** Sản phẩm bột CaCO_3 không trắng phủ được sản xuất tại Công ty cổ phần Sông Đà - Trường Sơn có cỡ hạt từ 08 – 80micron.

- **Nguyên liệu:** Nguồn nguyên liệu được khai thác từ mỏ đá trắng tại các huyện Tân Kỳ và Quỳnh Hợp với chất lượng cao, đảm bảo ổn định lâu dài, cung cấp hàng hóa kịp thời, đáp ứng tốt và thỏa mãn các yêu cầu của Quý khách hàng.

- **Chất lượng:** Công ty cổ phần Sông Đà - Trường Sơn cam kết sẽ cung cấp cho khách hàng các sản phẩm tốt nhất, chất lượng ổn định với giá cả cạnh tranh.

Chúng tôi xin giới thiệu đến Quý khách hàng các sản phẩm bột đá CaCO_3 mà Công ty đang sản xuất và cung cấp để khách hàng tham khảo và lựa chọn như sau:

TT	Ký mã hiệu	Độ mịn (D50)	Độ mịn (D97)	Ứng dụng
1	TS -08	$\leq 2,0$ micron	08 ± 1 micron	Sử dụng rộng rãi làm chất độn và chất kéo dãn trong các sản phẩm cao cấp của các ngành công nghiệp sơn, nhựa, giấy, cao su, chất dẻo cao cấp, v.v... và các ứng dụng khác trong các ngành công nghiệp
2	TS -10	$\leq 2,5$ micron	10 ± 1 micron	
3	TS -15	$\leq 3,3$ micron	15 ± 2 micron	
4	TS -20	$\leq 4,6$ micron	20 ± 2 micron	
5	TS -25	$\leq 5,5$ micron	25 ± 2 micron	
6	TS -30	$\leq 7,5$ micron	30 ± 2 micron	
7	TS -37	$\leq 9,0$ micron	37 ± 3 micron	
8	TSS -65	≤ 28 micron	70 ± 5 micron	Sử dụng rộng rãi trong sản xuất bột trét tường

Ngoài ra công ty chúng tôi còn sản xuất và cung cấp sản phẩm bột đá siêu mịn CaCO_3 theo yêu cầu của Quý Khách hàng.

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác lâu dài của Quý Khách hàng.

Xin trân trọng cảm ơn !



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - TRƯỜNG SƠN

Xóm Đông Xuân - Xã Quỳnh Thắng - Huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An

Tel: (084).238.3640 167 Fax: (084).238.3640 403 Hotline: 0936.314.787

Email: songdatruongson@gmail.com Website: <http://songdatruongson.com/>

THÔNG TIN SẢN PHẨM BỘT ĐÁ CaCO_3 SIÊU MỊN MÃ HIỆU: TS - 08

MÔ TẢ NGẮN GỌN VỀ SẢN PHẨM: Bột đá vôi trắng tự nhiên (không tráng phủ a xít béo) siêu mịn. Nguyên liệu được khai thác từ mỏ đá vôi trắng với chất lượng tốt nhất, độ tinh khiết cao và được chế biến trên dây chuyền công nghệ tiên tiến.

ĐẶC TÍNH RIÊNG BIỆT CỦA

SẢN PHẨM

Kích cỡ hạt

* **Top cut: D97**

8 ±1 micron

* **Độ hạt trung bình: D50**

2,0 µm Max

Diện tích bề mặt che phủ:

12 m²/g Min

* Độ trắng:

96,00% Min

Độ ẩm (tại kho):

0,20% Max

Độ hấp thụ dầu

23g/100g Max

Độ pH

8 – 9

THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA

Hàm lượng CaCO_3 :

98,00% Min

Hàm lượng MgO:

0,16% Max

Hàm lượng Fe_2O_3 :

0,01% Max

Hàm lượng SiO_2 :

0,01% Max

Hàm lượng Al_2O_3 :

0,04% Max

Hàm lượng Na_2O :

0,02% Max

ĐÓNG GÓI

25kg/bao PP-PE

25 tấn/20' cont hoặc hàng rời (phụ thuộc vào cảng đến)

* Sử dụng ngành công nghiệp hóa, mỹ phẩm (nếu được tiệt trùng), làm chất độn và chất kéo dãn trong các sản phẩm cao cấp của các ngành công nghiệp sơn, nhựa, giấy, cao su, chất dẻo cao cấp, v.v... và các ứng dụng khác trong các ngành công nghiệp

CÁC ỨNG DỤNG CỦA SẢN PHẨM

Công ty chúng tôi có thể sản xuất và cung cấp các sản phẩm bột CaCO_3 có độ mịn theo yêu cầu của Quý khách hàng.



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - TRƯỜNG SƠN

Xóm Đông Xuân - Xã Quỳnh Thắng - Huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An

Tel: (084).238.3640 167 Fax: (084).238.3640 403 Hotline: 0936.314.787

Email: songdatruongson@gmail.com Website: <http://songdatruongson.com/>

THÔNG TIN SẢN PHẨM BỘT ĐÁ CaCO_3 SIÊU MỊN MÃ HIỆU: TS - 10

MÔ TẢ NGẮN GỌN VỀ SẢN PHẨM: Bột đá vôi trắng tự nhiên (không tráng phủ a xít béo) siêu mịn. Nguyên liệu được khai thác từ mỏ đá vôi trắng với chất lượng tốt nhất, độ tinh khiết cao và được chế biến trên dây chuyền công nghệ tiên tiến.

ĐẶC TÍNH RIÊNG BIỆT CỦA

SẢN PHẨM

Kích cỡ hạt

* **Top cut: D97**

10 \pm 1 μm

* **Độ hạt trung bình: D50**

2,5 μm Max

Diện tích bề mặt che phủ:

11,4 m²/g Min

* Độ trắng:

96,00% Min

Độ ẩm (tại kho):

0,20% Max

Độ hấp thụ dầu

23g/100g Max

Độ pH

8 – 9

THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA

Hàm lượng CaCO_3 :

98,00% Min

Hàm lượng MgO:

0,16% Max

Hàm lượng Fe_2O_3 :

0,01% Max

Hàm lượng SiO_2 :

0,01% Max

Hàm lượng Al_2O_3 :

0,04% Max

Hàm lượng Na_2O :

0,02% Max

ĐÓNG GÓI

25kg/bao PP-PE

26 tấn/20' cont hoặc hàng rời (phụ thuộc vào cảng đến)

CÁC ỨNG DỤNG CỦA SẢN PHẨM

* Sử dụng ngành công nghiệp hóa, mỹ phẩm (nếu được tiệt trùng), làm chất độn và chất kéo dãn trong các sản phẩm cao cấp của các ngành công nghiệp sơn, nhựa, giấy, cao su, chất dẻo cao cấp, v.v... và các ứng dụng khác trong các ngành công nghiệp

Công ty chúng tôi có thể sản xuất và cung cấp các sản phẩm bột CaCO_3 có độ mịn theo yêu cầu của Quý khách hàng.



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - TRƯỜNG SƠN

Xóm Đông Xuân - Xã Quỳnh Thắng - Huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An

Tel: (084).238.3640 167 Fax: (084).238.3640 403 Hotline: 0936.314.787

Email: songdatruongson@gmail.com Website: <http://songdatruongson.com/>

THÔNG TIN SẢN PHẨM BỘT ĐÁ CaCO_3 SIÊU MỊN MÃ HIỆU: TS - 15

MÔ TẢ NGẮN GỌN VỀ SẢN PHẨM: Bột đá vôi trắng tự nhiên (không tráng phủ a xít béo) siêu mịn. Nguyên liệu được khai thác từ mỏ đá vôi trắng với chất lượng tốt nhất, độ tinh khiết cao và được chế biến trên dây chuyền công nghệ tiên tiến.

ĐẶC TÍNH RIÊNG BIỆT CỦA

SẢN PHẨM

Kích cỡ hạt

* Top cut: D97

15 ±2 μm

* Độ hạt trung bình: D50

3,3 μm Max

Diện tích bề mặt che phủ:

9,47 m²/g

Min

* Độ trắng:

96,00%

Min

Độ ẩm (tại kho):

0,20%

Max

Độ hấp thụ dầu

23g/100g

Max

Độ pH

8 – 9

THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA

Hàm lượng CaCO_3 :

98,00%

Min

Hàm lượng MgO:

0,16%

Max

Hàm lượng Fe_2O_3 :

0,01%

Max

Hàm lượng SiO_2 :

0,01%

Max

Hàm lượng Al_2O_3 :

0,04%

Max

Hàm lượng Na_2O :

0,02%

Max

ĐÓNG GÓI

25kg/bao PP-PE

26tấn/20' cont hoặc hàng rời (phụ thuộc vào cảng đến)

CÁC ỨNG DỤNG CỦA SẢN PHẨM

* Sử dụng ngành công nghiệp hóa, mỹ phẩm (nếu được tiệt trùng), làm chất độn và chất kéo dài trong các sản phẩm cao cấp của các ngành công nghiệp sơn, nhựa, giấy, cao su, chất dẻo cao cấp, v.v... và các ứng dụng khác trong các ngành công nghiệp

Công ty chúng tôi có thể sản xuất và cung cấp các sản phẩm bột CaCO_3 có độ mịn theo yêu cầu của Quý khách hàng.



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - TRƯỜNG SƠN

Xóm Đông Xuân - Xã Quỳnh Thắng - Huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An

Tel: (084).238.3640 167 Fax: (084).238.3640 403 Hotline: 0936.314.787

Email: songdatruongson@gmail.com Website: <http://songdatruongson.com/>

THÔNG TIN SẢN PHẨM BỘT ĐÁ CaCO_3 SIÊU MỊN MÃ HIỆU: TS - 20

MÔ TẢ NGẮN GỌN VỀ SẢN PHẨM: Bột đá vôi trắng tự nhiên (không tráng phủ a xít béo) siêu mịn. Nguyên liệu được khai thác từ mỏ đá vôi trắng với chất lượng tốt nhất, độ tinh khiết cao và được chế biến trên dây chuyền công nghệ tiên tiến.

ĐẶC TÍNH RIÊNG BIỆT CỦA

SẢN PHẨM

Kích cỡ hạt

* Top cut: D97

20 \pm 2 μm

* Độ hạt trung bình: D50

4,6 μm Max

Diện tích bề mặt che phủ:

9,0 m^2/g Min

* Độ trắng:

96,00% Min

Độ ẩm (tại kho):

0,20% Max

Độ hấp thụ dầu

22g/100g Max

Độ pH

8 - 9

THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA

Hàm lượng CaCO_3 :

98,00% Min

Hàm lượng MgO:

0,16% Max

Hàm lượng Fe_2O_3 :

0,01% Max

Hàm lượng SiO_2 :

0,01% Max

Hàm lượng Al_2O_3 :

0,04% Max

Hàm lượng Na_2O :

0,02% Max

ĐÓNG GÓI

25kg/bao PP-PE

26tấn/20' cont hoặc hàng rời (phụ thuộc vào cảng đến)

CÁC ỨNG DỤNG CỦA SẢN PHẨM

* Sử dụng ngành công nghiệp hóa, mỹ phẩm (nếu được tiệt trùng), làm chất độn và chất kéo dài trong các sản phẩm cao cấp của các ngành công nghiệp sơn, nhựa, giấy, cao su, chất dẻo cao cấp, v.v... và các ứng dụng khác trong các ngành công nghiệp

Công ty chúng tôi có thể sản xuất và cung cấp các sản phẩm bột CaCO_3 có độ mịn theo yêu cầu của Quý khách hàng.



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - TRƯỜNG SƠN

Xóm Đông Xuân - Xã Quỳnh Thắng - Huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An

Tel: (084).238.3640 167 Fax: (084).238.3640 403 Hotline: 0936.314.787

Email: songdatruongson@gmail.com Website: <http://songdatruongson.com/>

THÔNG TIN SẢN PHẨM BỘT ĐÁ CaCO_3 SIÊU MỊN MÃ HIỆU: TS - 25

MÔ TẢ NGẮN GỌN VỀ SẢN PHẨM: Bột đá vôi trắng tự nhiên (không tráng phủ a xít béo) siêu mịn. Nguyên liệu được khai thác từ mỏ đá vôi trắng với chất lượng tốt nhất, độ tinh khiết cao và được chế biến trên dây chuyền công nghệ tiên tiến.

ĐẶC TÍNH RIÊNG BIỆT CỦA

SẢN PHẨM

Kích cỡ hạt

* Top cut: D97

25 ±2 μm

* Độ hạt trung bình: D50

5,5μm Max

Diện tích bề mặt che phủ:

7,4 m²/g Min

* Độ trắng:

96,00% Min

Độ ẩm (tại kho):

0,20% Max

Độ hấp thụ dầu

21g/100g Max

Độ pH

8 - 9

THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA

Hàm lượng CaCO_3 :

98,00% Min

Hàm lượng MgO:

0,16% Max

Hàm lượng Fe_2O_3 :

0,01% Max

Hàm lượng SiO_2 :

0,01% Max

Hàm lượng Al_2O_3 :

0,04% Max

Hàm lượng Na_2O :

0,02% Max

ĐÓNG GÓI

25kg/bao PP-PE

26tấn/20' cont hoặc hàng rời (phụ thuộc vào cảng đến)

CÁC ỨNG DỤNG CỦA SẢN PHẨM

* Sử dụng ngành công nghiệp hóa, mỹ phẩm (nếu được tiệt trùng), làm chất độn và chất kéo dài trong các sản phẩm cao cấp của các ngành công nghiệp sơn, nhựa, giấy, cao su, chất dẻo cao cấp, v.v... và các ứng dụng khác trong các ngành công nghiệp

Công ty chúng tôi có thể sản xuất và cung cấp các sản phẩm bột CaCO_3 có độ mịn theo yêu cầu của Quý khách hàng.



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - TRƯỜNG SƠN

Xóm Đông Xuân - Xã Quỳnh Thắng - Huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An

Tel: (084).238.3640 167 Fax: (084).238.3640 403 Hotline: 0936.314.787

Email: songdatruongson@gmail.com Website: <http://songdatruongson.com/>

THÔNG TIN SẢN PHẨM BỘT ĐÁ CaCO_3 SIÊU MỊN MÃ HIỆU: TS - 30

MÔ TẢ NGẮN GỌN VỀ SẢN PHẨM: Bột đá vôi trắng tự nhiên (không tráng phủ a xít béo) siêu mịn. Nguyên liệu được khai thác từ mỏ đá vôi trắng với chất lượng tốt nhất, độ tinh khiết cao và được chế biến trên dây chuyền công nghệ tiên tiến.

ĐẶC TÍNH RIÊNG BIỆT CỦA

SẢN PHẨM

Kích cỡ hạt

* Top cut: D97

30 \pm 2 μm

* Độ hạt trung bình: D50

7,5 μm Max

Diện tích bề mặt che phủ:

7,2 m²/g Min

* Độ trắng:

96,00% Min

Độ ẩm (tại kho):

0,20% Max

Độ hấp thụ dầu

20g/100g Max

Độ pH

8 - 9

THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA

Hàm lượng CaCO_3 :

98,00% Min

Hàm lượng MgO:

0,16% Max

Hàm lượng Fe_2O_3 :

0,01% Max

Hàm lượng SiO_2 :

0,01% Max

Hàm lượng Al_2O_3 :

0,04% Max

Hàm lượng Na_2O :

0,02% Max

ĐÓNG GÓI

25kg/bao PP-PE

26tấn/20' cont hoặc hàng rời (phụ thuộc vào cảng đến)

CÁC ỨNG DỤNG CỦA SẢN PHẨM

* Sử dụng ngành công nghiệp hóa, mỹ phẩm (nếu được tiệt trùng), làm chất độn và chất kéo dài trong các sản phẩm cao cấp của các ngành công nghiệp sơn, nhựa, giấy, cao su, chất dẻo cao cấp, v.v... và các ứng dụng khác trong các ngành công nghiệp

Công ty chúng tôi có thể sản xuất và cung cấp các sản phẩm bột CaCO_3 có độ mịn theo yêu cầu của Quý khách hàng.



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - TRƯỜNG SƠN

Xóm Đông Xuân - Xã Quỳnh Thắng - Huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An

Tel: (084).238.3640 167 Fax: (084).238.3640 403 Hotline: 0936.314.787

Email: songdatruongson@gmail.com Website: <http://songdatruongson.com/>

THÔNG TIN SẢN PHẨM BỘT ĐÁ CaCO_3 SIÊU MỊN MÃ HIỆU: TS - 37

MÔ TẢ NGẮN GỌN VỀ SẢN PHẨM: Bột đá vôi trắng tự nhiên (không tráng phủ a xít béo) siêu mịn. Nguyên liệu được khai thác từ mỏ đá vôi trắng với chất lượng tốt nhất, độ tinh khiết cao và được chế biến trên dây chuyền công nghệ tiên tiến.

ĐẶC TÍNH RIÊNG BIỆT CỦA

SẢN PHẨM

Kích cỡ hạt

* **Top cut: D97**

37 ±3 μm

* **Độ hạt trung bình: D50**

9,0μm Max

Diện tích bề mặt che phủ:

5,4 m²/g Min

* Độ trắng:

96,00% Min

Độ ẩm (tại kho):

0,20% Max

Độ hấp thụ dầu

19g/100g Max

Độ pH

8 - 9

THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA

Hàm lượng CaCO_3 :

98,00% Min

Hàm lượng MgO:

0,16% Max

Hàm lượng Fe_2O_3 :

0,01% Max

Hàm lượng SiO_2 :

0,01% Max

Hàm lượng Al_2O_3 :

0,04% Max

Hàm lượng Na_2O :

0,02% Max

ĐÓNG GÓI

25kg/bao PP-PE

26tấn/20' cont hoặc hàng rời (phụ thuộc vào cảng đến)

CÁC ỨNG DỤNG CỦA SẢN PHẨM

* Sử dụng ngành công nghiệp hóa, mỹ phẩm (nếu được tiệt trùng), làm chất độn và chất kéo dài trong các sản phẩm cao cấp của các ngành công nghiệp sơn, nhựa, giấy, cao su, chất dẻo cao cấp, v.v... và các ứng dụng khác trong các ngành công nghiệp

Công ty chúng tôi có thể sản xuất và cung cấp các sản phẩm bột CaCO_3 có độ mịn theo yêu cầu của Quý khách hàng.



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - TRƯỜNG SƠN

Xóm Đông Xuân - Xã Quỳnh Thắng - Huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An
Tel: (084).238.3640 167 Fax: (084).238.3640 403 Hotline: 0936.314.787
Email: songdatruongson@gmail.com Website: <http://songdatruongson.com/>

THÔNG TIN SẢN PHẨM BỘT ĐÁ CaCO_3 SIÊU MỊN MÃ HIỆU: TSS - 65

MÔ TẢ NGẮN GỌN VỀ SẢN PHẨM: Bột đá vôi trắng tự nhiên (không tráng phủ a xít béo) siêu mịn. Nguyên liệu được khai thác từ mỏ đá vôi trắng với chất lượng tốt nhất, độ tinh khiết cao và được chế biến trên dây chuyền công nghệ tiên tiến.

ĐẶC TÍNH RIÊNG BIỆT CỦA

Kích cỡ hạt:

SẢN PHẨM

* **Top cut: D97** **70 ±5 μm**
* **Độ hạt trung bình: D50** **28 μm Max**

Diện tích bề mặt che phủ: 0,48 m²/g Min

* Độ trắng: 92,00% Min

Độ ẩm (tại kho): 0,20% Max

Độ hấp thụ dầu 15g/100g Max

Độ pH 8-9

THÀNH PHẦN HÓA HỌC

Hàm lượng CaCO_3 : 96,00% Min

Hàm lượng MgCO_3 : 0,21% Max

Hàm lượng Fe_2O_3 : 0,02% Max

Hàm lượng SiO_2 : 0,13% Max

Hàm lượng Al_2O_3 : 0,09% Max

Hàm lượng Na_2O : 0,00% Max

ĐÓNG GÓI

50kg/bao PP-PE

26/ tấn/20' cont hoặc hàng rời (phụ thuộc vào cảng đến)

CÁC ỨNG DỤNG CỦA SẢN PHẨM

* Sử dụng làm bột trét tường trong ngành sơn

Công ty chúng tôi có thể sản xuất và cung cấp các sản phẩm bột CaCO_3 có độ mịn theo yêu cầu của Quý khách hàng.